



COS WET WY MERC CONC

Merserize Islatici

Özellikler

COS WET WY MERC CONC aşağıda belirtilen özellikleri nedeniyle pamuk ipliği ve dokuma kumaşın merserize haline getirilmesinde son derece etkili bir yardımcı maddedir.

- Düşük oranda köpüklenme yapar
- Islatma ve çekme gücünde hayli fazla iyileşme
- Kolay işleme
- Atık merserize çözeltiyi evapore ederken dayanıklılığını korur

Teknik bilgiler

Görünüm	Saydam, sarımsı sıvı
İyonik özelliği	Anyonik
Kimyasal özelliği	anyonik yüzey aktif madde kombinasyonu
Yoğunluk (20° C de)	yaklaşık 1
pH	8-10 arası
Çözünürlük	soğuk su ile herhangi bir oranda çözünebilir.
Uyumluluğu	Anyonik ve noniyonikler ile uyumludur.
Depolama Dayanıklılığı	Kapalı orijinal ambalajında 1 yıldır.



ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Uygulama

COS WET WY MERC CONC pamuk ipliğinin ve dokuma kumaşın merserizasyonunda özellikle uygundur ve yüksek alkali stabilitesi ile ıslatma maddesi olarak CRC flottesinde de (alkali pişirme) kullanılır.

İstenen COS WET WY MERC CONC miktarı seyreltilmemiş kullanıma hazır merserizasyon flottesine eklenir ve iyi karıştırılır. Bu, CRC flottesinde yapılacak uygulamada da aynıdır.

Uygulama miktarı:

<u>Malzeme</u>	<u>COS WET WY MERC CONC</u>
Pamuk ipliği, ham	4 – 8 ml/l
Pamuk ipliği, pişirerek	2 – 4 ml/l
Pamuklu dokuma kumaş, ham	3 – 6 ml/l
Pamuklu dokuma kumaş, pişirerek	2 – 3 ml/l

Merserize flottesine konan COS WET WY MERC CONC'un olağanüstü ıslatma gücü ham pamuk ipliği ve dokuma kumaşına sorunsuz bir merserizasyon sağlar (ham merserizasyon). Tek örnek bir merserize etki kazandırmak için işlenmemiş ürünlerin (haşılı sökülmiş, kaynatılarak pişirilmiş, kasarlanmış) COS WET WY MERC CONC ilavesi ile merserize edilmesi çok avantajlıdır.

COS WET WY MERC CONC kullanılarak merserize edilen ham ürünlerde :

- Parlaklık artar
- Tam yumuşak bir tutum sağlanır
- Yüksek ilk ve son çekme temin edilir
- Mamule bir örnek görünüm kazandırılır
- Boya adsorpsiyonunu artırır
- Fazla bükümlü iplikte ve sıkı dokunmuş kumaşlarda bile optimum penetrasyonu ve mamulü ıslatması yoluyla mükemmel sonuçları garantiler.

Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1623. Sokak No:3
Esenyurt/İstanbul/TÜRKİYE
Telefon: +90 212 672 12 32 Fax: +90 212 672 12 33
Mail: info@cosmokimya.com
Web: www.cosmokimya.com

Burada sunulan yazılı bilgiler ile sözlü, yazılı ve deneysel yollardan verilen danışma hizmetleri büyük bir özen gösterilerek oluşturulmuştur ve eldeki son verilere dayanmaktadır, ancak bunlar her olası durumu içermeyebilir. Bu bilgi ve tavsiyeler bağlayıcı olmayan bir rehber niteliğindedir ve yürürlükteki şartlara adapte edilmesi gerekir. Danışılan bilgiler, gerek bu bilgileri gerek ilgili ürünler için öngörülen yöntem ve amaçları uygunluk bakımından şahsen gözden geçirme yükümlülüğümüzü kaldırmadığı gibi ürünlerimizin uygulanması ve kullanılması, - ürünlerimizin danışmanlık hizmetlerine göre imali kontrolümüz dışında cereyan edeceğinden -, tümü ile kendi sorumluluğunuz altındadır.

SR01.FR04.Rev.1 27.01.2017
Yayın tarihi : 11.03.2019
Revizyon Tarihi /No: -/0